



Базовая эмаль

Basecoat

Это высококачественная готовая эмаль применяется в 2х-слойных системах покрытия (база+лак) для ремонта легковых автомобилей, отделочной окраски кузовов автобусов, грузовиков, а также окраски различных пластиковых и металлических предметов. Обладает хорошей укрывающей способностью, легка и удобна в применении. Может использоваться как для локального ремонта, так и для полной окраски кузова автомобиля. После нанесения прозрачных лаков получается блестящее, прочное, стойкое к атмосферным воздействиям лакокрасочное покрытие.

Готовые эмали поставляются в неразбавленном виде.

Поверхности, пригодные для нанесения:

полностью отвержденные, тщательно очищенные и заматированные стойкие к растворителям лакокрасочные покрытия, загрунтованные и отшлифованные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ



Подготовка поверхности

Очистить поверхность, используя Очиститель силикона Loritone и Водно-спиртовой обезж. Loritone. Отшлифовать абразивами P400–P600 «по сухому» или P800–P1000 «по мокрому». Очистить поверхность вновь, используя очиститель силикона и Водно-спиртовой обезжриватель Loritone



Смешивание

60% по объему / 50% по массе с разбавителем. Использовать Разбавитель для базовых эмалей Loritone. Перемешать



Вязкость

17-18 сек (DIN 4мм) при +20°C



Дюза

RP 1.3-1.4 мм, 1.8-2.2 бар(на входе)
HVLP 1.3-1.4 мм, 2.0 бар (на входе)



Нанесение

2-3 слоя / 10-25 мкм



Выдержка между слоями

5-10 мин между слоями
10-15 мин перед нанесением лака



Внимание

Соблюдать пропорции смешивания с разбавителем, время сушки, требования к нанесению материала.

Последующие покрытия

Любые двухкомпонентные прозрачные лаки Loritone или аналогичные.

Очистка оборудования

Использовать Средство для промывки оборудования Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка

Гарантийный срок годности – 24 месяца с даты изготовления.

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°C до +40°C в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей.

